



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Pâte de colmatage pour béton prête à l'emploi DAP^{MC}

DESCRIPTION DU PRODUIT

La Pâte de colmatage pour béton prête à l'emploi DAP^{MC} est un enduit à base de latex renforcé de fibres pour accroître la durabilité des réparations. Ce produit est idéal pour la réparation des trous, des fissures et des épaufrures sur les surfaces de béton ou de maçonnerie, de même que pour le rejointoiement de la maçonnerie et des briques. Il peut également être utilisé comme adhésif pour lier des morceaux de béton ou de brique brisés. **NE PAS UTILISER COMME ENDUIT DE LISSAGE.** La pâte de colmatage affiche une couleur grise semblable au béton une fois sèche.



FORMAT	COULEUR	UGS	CUP
946 ml	Gris	7079817100	0 7079817100 8
3,8 L	Gris	7079817150	0 7079817150 3

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Permet de réparer les trous et les fissures dans les surfaces de béton et de maçonnerie
- Crée un joint durable qui ne rétrécira pas
- Convient au nivellement de petites surfaces de béton

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

Idéale pour combler les trous, les fissures, les creux et autres défauts sur les surfaces de béton.

MODE D'EMPLOI

1. Utiliser une brosse métallique, un ciseau ou tout outil similaire pour retirer les matériaux détachés, la poussière et la saleté de la zone à réparer. Utiliser un solvant pour éliminer l'huile et la graisse. Travailler une surface de 2,54 cm à 5,04 cm (1 po à 2 po) au-delà de la zone à réparer pour la rendre rugueuse et ainsi assurer une adhérence optimale. Humidifier la zone à réparer avec de l'eau claire – **NE PAS SUBMERGER.**
2. Mélanger la pâte jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse; ne pas diluer le produit. À l'aide d'un outil flexible (couteau à mastiquer, couteau à enduire ou truelle), remplir la zone à réparer en pressant fermement la pâte dans le trou ou la fissure. Pour obtenir un fini lisse, tremper l'outil dans l'eau.



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

3. Si la zone à réparer est plus profonde que 1,27 cm (1/2 po), appliquer la pâte par couches de 0,64 cm (1/4 po), sans dépasser 2,54 cm (1 po) d'épaisseur, en laissant sécher chaque couche avant l'application de la suivante.
4. Si le produit est utilisé comme adhésif, appliquer au moins une couche sur les deux surfaces à réparer. Presser les surfaces ensemble et utiliser des serres ou des poids pour favoriser l'adhérence pendant le durcissement.
5. La zone réparée peut être peinte à l'aide d'une peinture au latex de qualité après 3 à 5 heures, ou d'une peinture alkyde après 48 heures.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPIQUES

Propriétés physiques typiques du produit non durci	
Apparence/consistance	Gris
Polymère de base	Émulsion de latex
Poids des solides (%)	79,6
Densité (livres par gallon)	11,96
Odeur	Modérée
Nettoyage	Eau
Durée de conservation	12 mois (contenant d'origine non ouvert)
Couverture	946 ml : environ 2 pi ² pour une épaisseur de 1/8 po 3,8 L : environ 8 pi ² pour une épaisseur de 1/8 po
Conditions d'entreposage	Entreposer entre 4,4 °C et 32 °C (40 °F et 90 °F). Maintenir le contenant scellé hermétiquement entre les utilisations.
Propriétés d'application typiques	
Température d'application	Supérieure à 4,4 °C
Temps de prise	3 à 5 h pour une profondeur de 0,64 cm (1/4 po)
Durcissement complet	48 h, selon la température et l'humidité, pour une profondeur de 0,64 cm (1/4 po)



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Laver la peau et les outils à l'eau savonneuse. Couper ou gratter tout excédent de matériau durci. Protéger du gel. Maintenir le contenant scellé hermétiquement entre les utilisations. Entreposer entre 4,4 °C et 32 °C (40 °F et 90 °F).

SÉCURITÉ

Pour les informations sur la santé et la sécurité, consulter l'étiquette du produit ou la fiche technique santé-sécurité, disponible au dap.ca ou en composant le 888 DAP-TIPS.

GARANTIE

Si le produit n'offre pas un rendement satisfaisant lorsqu'il est utilisé conformément aux directives, composez le 888-DAP-TIPS pour demander le remplacement du produit ou le remboursement de son prix d'achat. DAP Canada n'est pas responsable de tout dommage accessoire ou indirect.

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, bureau 5, Scarborough, ON, M1X 1B7

Information d'utilisation : Composez le 888 DAP-TIPS ou visitez le dap.ca et cliquez sur le lien « Ask the Expert » (Demander à un spécialiste).

Information de commande : 800 668-9397 ou 416 321-1522

Télécopieur : 416-321-3325

Pour en savoir plus, visitez le site Web de DAP au dap.ca