



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

DAP® Scellant imperméable tout usage flexible ULTRA CLEAR

DESCRIPTION DU PRODUIT

DAP® ULTRA CLEAR SCELLANT IMPERMÉABLE TOUT USAGE FLEXIBLE est un scellant ultra élastique et ultra transparent de haute performance, idéal pour sceller une grande variété de surfaces et de projets. ULTRA CLEAR est limpide, permettant à la beauté de la surface de briller et offrant une finition sans couture. Il est plus clair que le silicone et ne jaunit pas, ne se fissure pas, ne s'effrite pas, ne se craquelle pas et ne se décompose pas avec le temps, offrant un joint 100% étanche et résistant aux intempéries. Il adhère aux surfaces mouillées ou humides, est immédiatement prêt pour l'eau/la pluie et a une forte adhérence multi-surfaces. ULTRA CLEAR reste flexible et résistant aux fissures même par temps froid, pour une étanchéité durable et durable. Peut être peint. Usage intérieur/extérieur.



EMBALLAGE	COULEUR	CUP
Cartouche de 300 ml	Transparent	7079874330

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhère aux surfaces mouillés ou humides
- Reste limpide / ne jaunit pas
- Plus clair que le silicone
- Ultra flexible et résistant aux fissures, même par temps froid
- Prêt pour l'eau/la pluie immédiate – ne se décomposera pas
- Joint 100% étanche et résistant aux intempéries
- Ne se fissure pas, ne s'effrite pas, ne se craquelle pas, ne bouillonne pas et ne se décompose pas
- Forte adhérence multi-surfaces
- Le scellant durci est résistant à la moisissure
- Peut être peint
- Usage intérieur/extérieur



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

UTILISATION POUR ÉTANCHÉITÉ :

- Fenêtres
- Portes
- Parements
- Boiseries
- Gouttières
- Étincelant
- Pénétrations de toit
- Bardeau
- Avant-toits
- Conduits
- Fentes
- Puits de lumière
- Éviers
- Douches
- Baignoires
- Comptoirs

ADHÈRE À :

- Asphalte
- Bois – peint et non peint
- Aluminium
- La plupart des métaux
- Vinyle
- Plexiglas®
- Lexan®
- ABS, PVC
- Fibre de verre
- Formica®
- Lamellés
- La plupart des plastiques
- Verre
- Céramique
- Porcelaine
- Carrelage
- Ciment de fibre
- Béton
- Mortier
- Brique
- Pierre
- Stuc
- Plâtre
- Cloison sèche
- La plupart des autres matériaux de construction courants

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

- Appliquer à des températures supérieures à -6 °C.
- Pas pour une utilisation sous l'eau continue ou sur des surfaces avec défauts.
- Pour les surfaces en plastique, tester sur une zone discrète pour assurer la compatibilité.
- La taille des joints ne doit pas dépasser 25 mm de large sur 12,5 mm de profondeur. Pour les joints d'une profondeur supérieure à 12,5 mm, utiliser un matériau de tige d'appui en mousse.
- Conserver le produit à l'abri de la chaleur ou du froid extrême.

APPLICATION

Préparation de surface

La surface doit être propre, structurellement saine et exempte de vieux calfeutrage, de saleté et d'autres matières étrangères.

Application du produit

1. Appliquer à des températures supérieures à -6 °C.



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

2. Assurer une ventilation adéquate lors de l'application à l'intérieur et éviter de travailler à proximité d'une chaleur excessive, d'étincelles, d'une flamme nue et de toute source d'inflammation. Porter des gants et des lunettes de protection. Porter des vêtements pour éviter tout contact avec la peau.
3. Couper la buse à un angle de 45° à la taille souhaitée.
4. Percer la pellicule métallique intérieure
5. Charger la cartouche dans le pistolet à calfeutrer.
6. Remplir l'espace ou le joint avec du scellant.
7. L'outillage n'est pas requis. Si l'outillage est souhaité, lisser avec l'outil de finition avant que le scellant ne se recouvre (environ 5 à 10 minutes).
8. Nettoyer l'excédent de scellant non durci avec de l'essence minérale. Ne pas utiliser d'essences minérales pour nettoyer la peau. Le scellant durci doit être coupé ou gratté.
9. La peinture n'est pas requise. Si vous peignez, laissez sécher le scellant 24 heures (plus longtemps dans des conditions climatiques fraîches/humides) avant de peindre avec de la peinture au latex uniquement.
10. Refermer la cartouche aux fins de stockage et de réutilisation.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPE

Propriétés physiques type du produit non durci	
Apparence/consistance	Pâte à couler non affaissante
Base polymère	Caoutchouc synthétique
Mastic	Non applicable
Instable	Xylène
Poids des solides en %	66%
Gravité spécifique	0.92
Odeur	Solvant fort
Nettoyage	Essences minérales
Point d'éclair	27.0 °C [Fp confirmé dans PV]
Stabilité au gel/dégel (ASTM C1183)	Ne gèle pas
Durée de conservation	12 mois
Couverture	15 mètres linéaires pour un embout de 5 mm de diamètre
Propriétés d'application type	
Plage de température d'application	-6 °C à 50 °C
Temps d'outillage (temps de travail)	5 à 10 minutes
Temps de séchage	10 minutes
Temps de séchage complet	7 jours



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Temps avant remise en servi	Immédiates
Affaissement vertical (ASTM D2202)	1,5 mm
Propriétés de performance type à l'état durci	
Plage de température de service	-40 °C à 93 °C
Temps avant étanchéité	Immédiates
Temps avant application de peinture	24 heures
Résistance à la moisissure	Le calfeutrante durci résiste à la moisissure

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Nettoyer l'excédent de scellant humide avec de l'essence minérale. L'excédent de scellant séché doit être coupé ou gratté. Ne pas utiliser d'essences minérales pour nettoyer la peau. Lavez-vous les mains et nettoyez les outils avec de l'eau tiède et du savon. Rangez le contenant dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur ou de froid extrêmes.

SÉCURITÉ

Voir l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité (FDS) pour des informations sur la santé et la sécurité. Vous pouvez demander une FDS en visitant notre site Web à dap.com ou en appelant le 888 DAP-TIPS.

GARANTIE

DAP Canada, DAP Products Inc. et leurs filiales respectives ne sauraient en aucun cas engager leur responsabilité au-delà du remplacement du produit ou du remboursement du prix de vente.

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, unité 5, Scarborough, ON, M1X 1B7

Informations d'utilisation : Appeler le 888 DAP-TIPS ou visiter dap.ca et cliquer sur « Demander à l'expert »

Renseignements sur les commandes : 800 668-9397 ou 416 321-1522

Numéro de télécopieur : 416 321-3325

Consulter également le site Web de DAP à l'adresse dap.ca